2020年 7月２３日

有限会社　ブレニー技研
群馬県 伊勢崎市 三光町 22-13
℡0270-20-7056　FAX20-7057
班長 阿部

GM-9050
GM-9028
混合テスト

■目的

GM-9050の特色を維持し
硬化時間を短縮する。

■テスト方法

GM-9050にGM-9028を混合し
硬化時間・粘度・温度を計測する。

■結果

高透明・厚肉注型を維持しつつ
硬化時間が短縮した。
GM-9028は10%混合すると良い。